V4 - 07 avril 2020 - 12h50

Entreprise	Contact commercial	Ville	Département	Région	Nom du (ou des) produit(s)	Volume de production prévu par semaine (début avril)	Montée en cadence possible (par semaine à fin avril)	Lavable* / Usage unique	Prototype 1						Prototype 2						Prototype 3						Prototype 4						Prototype 5						Prototype 6					
									Nom	Référence DGA	Avant lavage		Après lavage		Nom	Référence DGA	Avant lavage		Après lavage		Nom	Référence DGA	Avant lavage		Après lavage		Nom	Référence DGA	Avant lavage		Après lavage		Nom	Référence DGA	Avant lavage		Après lavage		Nom	Référence DGA	Avant lavage		Après lavage	
											Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm			Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm
13 A"TIPIK	atipik13@gmail.com	Marseille	13	PACA	Masque M01	2 000	8 000	Test en cours	Masque M01	MED-1129	335	95,3	Non testé	Non testé																														
Adapei Pro70	kchabod@adapeipro70.fr - 06 24 77 15 61	Vesoul	70	Bourgogne-Franche-Comté	Masques et tissu	MED-1110	10 000	10 000	Test en cours	Masques et tissu	MED-1110	1110	95,3	Non testé	Non testé																														
Al Biais	Service ADV – Taous AKIF masques@aljbiais.com	Saint Etienne	42	Auvergne Rhône Alpes	MASQUE BARRIERE	10 000	30 000	Test en cours	modèle n°1	MED-1175	215	98,1	Non testé	Non testé																														
Amarine Couture	Pierre Nogales	Saintes	17	Nouvelle Aquitaine	Masque barrière type chirurgical avec lacet	5 000	N.D.	Test en cours	Masque B : Chirurgical avec lacet	MED-1160	357	85,2	Non testé	Non testé																														
Atelier d'Ariane	Véronique Granata - veronique@atelierdariane.fr - 06 25 28 91 03	Lavau	10	Grand Est	Masque4DGA	70 000	70 000	Usage unique	CONF TEQ	MED-1042	145	99,7	Usage unique	Usage unique																														
Ateliers Grandis	https://lesateliersgrandis.fr/ - 02 33 91 17 60	Saint Pair Sur Mer	50	Normandie		50 000	50 000	Test en cours	Alternative DGA - Matériau 1 : une seule couche externe + une couche interne	MED-1050	173	84,4	Non testé	Non testé	modèle n°4 lavé	MED-1192	729	74,8	Non testé (non lavé par la DGA)	Non testé (non lavé par la DGA)	modèle n°4 non-lavé	MED-1192	540	73,1	Non testé	Non testé																		
Balsan	Chantal Grillon - 06 70 96 36 58 - chantal.grillon@groupemarck.fr	Multiples	Multiples	Multiples	A : H0 (Alpex)	70 000	150 000	Test en cours	A : H0 (Alpex)	MED-1102	212	95	Non testé	Non testé																														
Bayart Vanoutryve TaL (BV TAL)	Frédéric Papillon Irène Monin 04 77 69 10 60 imonin@tadl.fr	Charlieu	42	Auvergne-Rhône-Alpes	Masque – 3 couches 100% polyester + membrane alvéolée	10 000	70 000	Test en cours	Masque – 3 couches 100% polyester + membrane alvéolée	MED-1056	455	85,4	Non testé	Non testé	masque	MED-1263	489	87	Non testé	Non testé	masque	MED-1332	182	94	Non testé	Non testé																		
Belice	Jean Claude Smadja - tissusacrwer@gmail.com - 02 37 30 28 91	Pierrefitte	93	l'Ile de France	JC Mask	5 000	10 000	Test en cours	Masque tri couche blanc	MED-1218	109	93,3	Non testé	Non testé																														
Berjac	contact@berjac-sas.fr - 03 29 34 01 76	Dogneville	88	Grand Est	Masq Duck	25 000	40 000	Lavable au moins 5 fois	Masques A Grenoble – Masque B Nanterre	MED-1090	298	84,1	130	96,6	Masque bec de canard	MED-1221	267	94	Non testé	Non testé																								
Bettina	Philippe PrudHomme PrudHomme@bettina.mc Mélissa Manouvrier Manouvrier@bettina.mc	Monaco				7 500	N.D.	Test en cours	1/2interlock+ maille anglaise Insert jecquard pixel	MED-1301	132	98	Non testé	Non testé																														
Bluebuck Clothing	pierre@retailfactor.com	Portugal			Masque polypropylène	25 000	50 000	Test en cours	Masque blanc bi couche avec attache élastique	MED-1154	218	99,5	Non testé	Non testé	B : bec de canard - lavé	MED-1236	Non testé	Non testé	621	93																								
Boldoduc	Jean-Charles Potelle - assistante-direction@boldoduc.fr - 04 78 80 00 16	Dardilly	69	Auvergne-Rhône-Alpes	Bold'R	125 000	375 000	Lavable au moins 5 fois	Bold'R	MED-1248	264	98	119	99	Bold'R Max (matériau V1)	MED-1248	276	78,4	191	87																								
Bonnefoy Creations	Chloé Bonnefoy contact@maison-bonnefoy.com 04 71 66 07 14	Les Villettes	43	Auvergne-Rhône-Alpes	Masque tricoté	4 000	4 000	Test en cours	Masque tri couche. Face interne et externe en tricot blanc, insert type polaire marron.	MED-1215	171	100	Non testé	Non testé																														
Bonneterie Chanteclair	Thomas Delisle - t.delisle@chanteclair.fr - 03 25 41 71 68	St Pouange	10	Grand Est	Masque antiprojection lavable protection CH0320/BUGLPC-1 INTW	16 800	200 000	Lavable au moins 5 fois	masques profilé	MED-1060	142	96,5	137	99,1																														
Broderies Leveaux	Benjamin POTENCIER 06 07 05 77 73 benjamin@broderies-leveaux.fr	Walincourt-Selvigny	59	Hauts de France	FL COT 1 V1 FL COT 2 V1	100 000	126 000	Test en cours	NB 3-400 g	MED-1166	359	91	Non testé	Non testé	NB 245 g	MED-1166	432	85	Non testé	Non testé																								
Cextex	Romain Dendievel - cextex@live.be - 03 24 75 10 96 35	Herinnes-Lez-Pecq, Belgique			Modèle 1891	6 000	6 000	Lavable au moins 5 fois	PA66	MED-1000	237	93,1	134	96,1	Masque deux élastiques niveau chaque oreille + 1 poche interne insert potentiel	MED-1001	133	98,86	Non testé	Non testé																								
Chamatex (Groupe Chamatex / Chamatex / Pierre Rocle)	Navarro Sandrine - 06 63 95 85 09 - snavarro@chamatex.fr & Plouvennec Laurent - 06 07 14 41 51 -	Ardoix/Tarare	07 et 09	Auvergne-Rhône-Alpes	1. Masque barrière monocouche & 2. Masque barrière bicouche	20 000	100 000	Test en cours	Coupon tissus blanc	MED-1047	135	88,6	Non testé	Non testé	A1	MED-1047	135	88,6	Non testé	Non testé	C1	MED-1185	217	77	Non testé	Non testé																		
Chantelle Lingerie	Gaël Moreau gael.moreau@groupechantelle.com 06 61 74 62 29	Tunisie Thailande Vietnam			CA6120-0OS Masque CL #1 CA6110-0OS Masque CL #2	20 000	470 000	Test en cours	Proto 1	MED-1174	390	76	Non testé	Non testé	Proto 2	MED-1174	258	90	Non testé	Non testé	D	MED-1241	223	90,7	Non testé	Non testé	E	MED-1241	135	98,1	Non testé	Non testé												

Chargeurs PCC / Lainière de Picardie	Déborah BERGER orders_LS@chargeurs-pcc.com / dberger@chargeurs.com 03 22 83 83 55 06 27 06 73 52	Buire Courcelles	80	Hauts de France	LH001	500 000	5 000 000	Test en cours	Matériau biface gris/blanc	MED-1081	397	75,1	Non testé	Non testé
Christine Nayrac innovation		Landorthe	31	Occitanie		N.D.		Test en cours	A	MED-1305	117	93	Non testé	Non testé
Connecting Resilience	Alain Maurice 04 75 21 49 11 alain@connectingresilience.com	Dié	26	Auvergne-Rhône-Alpes	Masque antivirus lavable réutilisable catégorie 1	2 000	4 000	Test en cours	Masque antivirus lavable réutilisable catégorie 1 / bicouche vert clair	MED-1199	135	93	Non testé	Non testé
D'Ennery Confection	contact@dennery.info - 04 71 03 03 56	Saint Germain Laprade	43	Auvergne-Rhône-Alpes	Masques double couche tissus lavables	2 000	2 000	Test en cours	Masque bicouche face externe marron face interne blanche	MED-1157	117	90,7	Non testé	Non testé
Diatex	Jean-Philippe Gaudiau 04 81 07 24 80 jpgaudiau@diatex.com	Saint Genis Laval	69	Auvergne-Rhône-Alpes	AXMASQUEPROJ1 HYD AXMASQUEPROJCHB	10 000	50 000	Test en cours	AXMASQUEPROJ1 HYD	MED-1233	153	96	Non testé	Non testé
Drextil Manufacture / Portugal	06 20 63 00 76 stephane@bcgparis.com	Portugal			TRI COUCHES UNS1	15 000	22 500	Test en cours	C	MED-1295	317	98	Non testé	Non testé
DSL	Jean-Luc Lagrave	Capbreton	40	Nouvelle-Aquitaine		2 500	5 000	Test en cours	B : Masque blanc en crêpe infroissable, 95 % polyester, 5	MED-1151	159	74	Non testé	Non testé
Eminence	masque@eminence.fr	Aimargues Déva (Roumanie)	30	Occitanie	E129	90 000	140 000	Test en cours	E129	MED-1121	272	95	Non testé	Non testé
Epau-Nova	g.curtit@epaunova.com 03 81 36 28 28	Mathay	25	Bourgogne-Franche-Comté	MQR GC2	10 000	20 000	Lavabilité à vérifier	Masque 1	MED-1261	1020	96	Non testé	Non testé
Etablissements Lepere Ousport	Bertrand Lepère 06 75 23 39 96 lepere@oursport.fr	Nay	64	Nouvelle Aquitaine	Maille A Maille I Maille F Maille I Maille K Maille D	2 500	2 500	Test en cours	Maille A	MED-1142	187	97,6	Non testé	Non testé
ETS Crambes	Benoit Besnault	Caussade	Tarn-et-Garonne (82)	Occitanie	Masque de protection COVID19	5400	5400	Test en cours	Prototype (A) : coton + micropolaire	MED-1131	141	90,2	Non testé	Non testé
ETS MALTERRE SARL	contact@etsmalterre.com 0687118711	Moreuil	80	Hauts de France	MA-DF blanc	25 000	35 000	Test en cours	masque MA-DF blanc	MED-1246	252	92	Non testé	Non testé
Fil Rouge	contact@filrouge-mode.fr - 04 91 42 07 88	Marseille	13	Provence-Alpes-Côte d'Azur		6 000	20 000	Test en cours	Masque Prototype 1 – Blanc	MED-1117	162	96,9	Non testé	Non testé
Filtration SA (matière Subrenat)	04 72 49 89 25 masque@filtrationsa.com	Ternay	69	Auvergne-Rhône-Alpes	Masque solidaire (matière de Subrenat)	50 000	200 000	Test en cours	(A) S2020.137 (Subrenat)	MED-1126	158	99,7	Non testé	Non testé
Fremaux - Delorme		Haubourdin / Nieppe	59	Haut-de-France	Masprotect	3 000	1 000	Test en cours	Masque (3 echantillons similaires	MED-1101	135	80,7	Non testé	Non testé
Freudenberg Performance Materials (Pôle textile Alsace)	François Litty flitty@textile-alsace.com Tel : 06 73 20 18 72	Guebwiller	68	Grand Est	Masque PTA EVO	100 000	150 000	Test en cours	EVO 40 PK disposé en double couches	MED-1099	162	95,1	Non testé	Non testé
Garnier-Thiebaut	contact@garnier-thiebaut.fr - 03 29 60 30 30	Gerardmer	88	Grand Est	Masque	17 500	25 000	Test en cours	Modèle B « oeil blanc »	MED-1091	144	97,4	Non testé	Non testé
Geochanvre F	03.58.46.80.20 - Sandrine Boudier (secteur Nord-Ouest Sud-est)- 07 76 06 41 46 Thomas Faure (secteurs Sud-Est Nord-Est-IDF Export) 6	Lézinnes	89	Bourgogne-Franche-Comté		15 000	250 000	Usage unique	Masque avec biais confort	MED-1094	395	86,2	Usage unique	Usage unique
Groupe Lépine	Rodolphe Pfaifer 06 21 06 36 86 r.pfaifer@groupe-lepine.com	Genay	69	Auvergne-Rhône-Alpes	LM0002 (adulte) LMB002 (taille 3-5 ans) LME002 (6-10 ans)	2 000	4 000	Test en cours	LM0002	MED-1292	104	73		
HDPR (Housse de Protection Robotique)	contact@hdpr.fr - 07 82 25 32 28	Andelot-Blancheville	52	Grand Est	Masque Spundbond PP 80Grs*2	1 000	1 000	Test en cours	masque B	MED-1127	450	95,2	Non testé	Non testé
Jean Ruiz	info@jean-ruiz.fr 0477682211	Roanne	42	Auvergne-Rhône-Alpes	Masque Jean Ruiz 1	7 000	15 000	Test en cours	Masque maille blanc	MED-1033	646	70,5	Non testé	Non testé
La Plastose	laplastose@francetulle.com - 04 78 84 90 12	Lyon	69	Auvergne-Rhône-Alpes	DUCK 1	1 200	2 500	Test en cours	polyester et feutrine acrylique	MED-1133	860	95,6	Non testé	Non testé
La toile du boulanger	Lionel Paturel 06 58 29 18 20 lionel.paturel@boulanger.com	Aubagne	13	Provence-Alpes-Côte d'Azur	MASQUE 2 (2 tissus coton et mi/mi coton) MASQUE 3 (3 tissus lin, mi/mi coton 2 fois et bande insérée en 100% polyester)	800	1 200	Test en cours	B	MED-1182	127	95,7	Non testé	Non testé
Lacoste Opération	M. Robin Chabrier - rchabrier@lacoste.com - +33 7 84 26 03 87	Troyes	10	Ile-de-France	Masque anti-projection Tissu	35 000	35 000	Test en cours	Matériau de la couche interne seule (B)	MED-1069	259	98,8	Non testé	Non testé
Liste Rouge	contact@listerouge.fr - 01 43 59 45 68	Condé sur Noireau	14	Normandie	Modèle 1 (disponibilité immédiate) - Modèle 2	7 500	7 500	Test en cours	Modèle 1	MED-1086	583	99,95	Non testé	Non testé
Mask generation	Simon Sow - contact@maskgeneration.com - 06 75 89 43 61	Champs-sur-Marne	77	Ile-de-France	Mask français	10 000	100 000	Test en cours	Alternative DGA : Filtre 2 couches filtrantes à disposer à	MED-1055 MED-1070	187	> 99,9	Non testé	Non testé
Mitwill Textiles Europe	03 89 57 82 73 textiles@mitwill.com	Sausheim	68	Grand Est	VSG1	125 000	125 000	Test en cours	Masque bicouche tissu blanc avec attache coton.	MED-1158	331	83,4	Non testé	Non testé

Chargeurs PCC / Lainière de Picardie	Matériau D	MED-1259	344	79,9	Non testé	Non testé	Matériau E	MED-1259	368	82,2	Non testé	Non testé
Christine Nayrac innovation												
Connecting Resilience												
D'Ennery Confection												
Diatex	AXMASQUE PROJCHB	MED-1233	119	97	Non testé	Non testé						
Drextil Manufacture / Portugal												
DSL												
Eminence	A	MED-1232	344	99,6	non testé	Non testé	B	MED-1232	373	91,2	Non testé	Non testé
Epau-Nova	Masque 2	MED-1261	788	98	Non testé	Non testé	Masque 3	MED-1261	563	98	Non testé	Non testé
Etablissements Lepere Ousport	Maille I	MED-1204	365	99	Non testé	Non testé	Maille F	MED-1142	193	96,3	Non testé	Non testé
ETS Crambes	Prototype (B) :coton + pabur	MED-1131	256	89,3	Non testé	Non testé	Prototype (C): coton + moleton	MED-1131	146	94,7	Non testé	Non testé
ETS MALTERRE SARL	masque MA-DF avec doublure MA-128/13 beige	MED-1246	201	96	Non testé	Non testé	masque MA-DF avec doublure MA-479/1 marron	MED-1246	150	95	Non testé	Non testé
Fil Rouge	Masque Prototype 2 – Blanc	MED-1117	233	96,2	Non testé	Non testé						
Filtration SA (matière Subrenat)	(E) = S2020-141 (Subrenat)	MED-1126	459	99,6	Non testé	Non testé						
Fremaux - Delorme												
Freudenberg Performance Materials (Pôle textile Alsace)	masque PTA EVO 80 PK	MED-1099	152	84,9	Non testé	Non testé						
Garnier-Thiebaut	Modèle C - vert	MED-1091	185	84,1	Non testé	Non testé						
Geochanvre F	Masque bec de canard	MED-1212	549	89	Usage unique	Usage unique	Patron	MED-1208	350	87	Usage unique	Usage unique
Groupe Lépine												
HDPR (Housse de Protection Robotique)												
Jean Ruiz												
La Plastose												
La toile du boulanger	C	MED-1182	162	98,1	Non testé	Non testé						
Lacoste Opération												
Liste Rouge	Modèle 2	MED-1086	377	100	Non testé	Non testé						
Mask generation												
Mitwill Textiles Europe	modèle VSG2 (MED-1158 + 3eme	MED-1275	329	93,8	Non testé	Non testé						

Chargeurs PCC / Lainière de Picardie	Matériau F	MED-1259	163	84,5	Non testé	Non testé	Matériau G	MED-1259	437	82,1	Non testé	Non testé	Matériau H	MED-1259	144	97,3	Non testé	Non testé
Epau-Nova	Coupon	MED-1261	1160	90	Non testé	Non testé												
Etablissements Lepere Ousport	Maille I	MED-1142	277	90,2	Non testé	Non testé	Maille K	MED-1142	225	84,3	Non testé	Non testé	Maille D	MED-1142	109	93	Non testé	Non testé

Mode Grand Ouest Textile du Maine)	contact@modegrandouest.fr - 04 41 75 29 29	Cholet	49	Pays de la Loire		217 000	300 000	Usage unique	Léa	MED-1071	632	85,7	Usage unique	Usage unique	Pascal	MED-1071	458	97,5	Usage unique	Usage unique	Matériau alternatif DGA	MED-1071	112	95	Usage unique	Usage unique	Matériau blanc 2 couches	MED-1071	632	85,7	Usage unique	Usage unique												
Mortelecque	http://www.mortelecque.com/fabricant-filtration-industrielle-france.html - contact@mortelecque.com - 03 20 96 66 69	Provin	59	Hauts de France	MK2	25 000	25 000	Test en cours	PE/PE 401	MED-1077	203	98,2	Non testé	Non testé	PE/PE 501	MED-1077	123	99,7	Non testé	Non testé	361 CS17EX	MED-1077	282	95,7	Non testé	Non testé	PE/PE 25 microns	MED-1077	989	77,2	Non testé	Non testé	PE/PE 50 microns	MED-1077	1080	83,2	Non testé	Non testé						
Mtechnologies	contact@m-technologies-online.com - 03 62 72 61 37	Tourcoing	59	Hauts de France	MED113	500	1 000	Usage unique	Masques	MED-1113	579	73	Usage unique	Usage unique																														
Nextemballage - MDP design - Société Picard	Plateforme picard	Nersac	16	Nouvelle Aquitaine	Next Safe	500 000	1 500 000	Usage unique	Masque + matériau, polyester non tissé	MED-1293	539	95	Usage unique	Usage unique																														
Noyoco Studio	Eric Nemo eric@noyoco.com 0603192988 masques@noyoco.com	Portugal			Modèle PP_04 (filtration >1micron à 95%)	40 000	80 000	Test en cours	Alternative DGA : Masque 3 couches popeline+moleton	MED-1096	381	94,5	Non testé	Non testé	Modèle 4	MED-1296	325	94	Non Testé	Non Testé																								
Open Act	Walbrou Ingrid 06.12.51.49.89 Ingrid.walbrou@gmail.com	Saint Nicolas de la Balerme	47	Nouvelle Aquitaine	Masque type chirurgical sans pince nez cousu à ruban	1 300	4 300	Usage unique	Lot 1 à 4	MED-1217	733	95,1	Usage unique	Usage unique																														
Pavoifêtes	02 47 05 32 73 cip-pavoifetes@pavoifetes.com	Tours	37	Pays de la Loire	Masques	1200	3500	Test en cours	N4	MED-1161	151	82	Non testé	Non testé																														
PLIM	Anabelle 07 57 45 91 98 kam@plim.fr	MELLE POITIERS	79 86	Poitou Charentes (Nouvelle Aquitaine)	J-Mol Cot-J J-Micpol Pol-J J-Mol Bam-J J- F- J	9 000	12 500	Test en cours	RP 2065	MED-1237	210	98	Non testé	Non testé	RP 2065	MED-1237	174	98	Non testé	Non testé	RP 2065	MED-1237	241	96	Non testé	Non testé	RP 2065	MED-1237	155	92	Non testé	Non testé	RP 1997	MED-1237	433	86	Non testé	Non testé						
Poyet Motte	Alain Couble - 06 37 43 06 81 Valérie Bied - 04 74 64 79 31	Vietnam			masque A Jersey catégorie 1	200 000	400 000	Test en cours	FACE MASK VERSION 1	MED-1155	243	98,4	Non testé	Non testé																														
REAL STAMM / ROYAL MER	Roland Coulombel roland.coulombel@royal-mer.com	La Regrippière	44	Pays de la Loire	PROTEK 4 - Fil tricoté 100% coton - Ref DGA - RP 2028 MED	20 000	50 000	Test en cours	Fil tricoté 100% coton - Ref DGA - RP 2028 MED 1164	MED-1164	209	93	Non testé	Non testé	PROTEK 5 - Tissu confectionné	MED-1235	268	96	Non testé	Non testé	Proteck_1	MED-1253	512	74	Non testé	Non testé	Proteck_2 Fil tricoté coton/polyester - Ref	MED-1253	116	99	Non testé	Non testé	Proteck_3	MED-1253	102	95	Non testé	Non testé	Proteck_7	MED-1317	383	100	Non testé	Non testé
Résilience	Stéphanie Dufour - masquesresilience@gmail.com	Ferdrupt	88	Grand Est	Résilience	600 000	800 000	Test en cours	Masque et tissu en complexe	MED-1088	288	94,9	Non testé	Non testé																														
RKF Luxury Linen	Hanane Farès hanane@rkfgroup.fr +33 6 23 42 10 30	Belfort / Luxeuil les Bains	90/70	Bourgogne-Franche-Comté	Masque PTA EVO de Freudenberg / Pôle Textile Alsace	80 000	140 000	Test en cours	EVO 40 PK disposé en double couches (Freudenberg)	MED-1099	162	95,1	Non testé	Non testé																														
ROMAIN BRIFAULT	Florence BRIFAULT - florence@romainbrifault.fr - 06 52 38 58 56	Morgny la Pommeraye	76	Normandie	Masque barrière alternatif REF1	500	1 000	Test en cours	Masque et tissu	MED-1118	188	79,5	Non testé	Non testé	N°5 - D	MED-1294	112	85	Non testé	Non testé																								
Sedem	https://www.sedem.com/fr/ - 02 51 93 10 03	Falleron	85	Pays de la Loire	Masque	5 000	10 000	Test en cours	Masque bec de canard noir version 1	MED-1207	137	95	Non testé	Non testé	Masque rouge version 2	MED-1207	181	98	Non testé	Non testé	Masque blanc et rouge	MED-1031	334	87,5	Non testé	Non testé	Masque blanc	MED-1031	512	86,3	Non testé	Non testé												
Sericyne	Laure Girardet - masques@sericyne.fr - +33 4 66 78 88 04	Monoblet	30	Occitanie	Masque Séricyne	1 000	1 000	Usage unique	Matériau soie triple épaisseur	MED-1036	1080	80	Usage unique	Usage unique																														
Sigvaris	https://www.sigvaris.group/fr-fr/ - 03 89 70 24 24 (service clientèle - commande)	Saint-Just-Saint-Rambert	42	Auvergne-Rhône-Alpes		80 000	80 000	Test en cours	Masque «tour de cou» face bleu polyamide/élasthanne et avec insert fourni mis en place (1B)	MED-1098	378	98	Non testé	Non testé	Masque classique bec de canard PP90 non tissé 145*200 (2)	MED-1098	618	72	Non testé	Non testé																								
Société nouvelle tissages Carret	Valerie Vidaud 0476058585	St Genix sur Guiers	73	Auvergne-Rhône-Alpes	Masque 4ème version	100 000	200 000	Test en cours	Masque Tissu blanc et violet, attaches élastiques	MED-1177	143	88,9	Non testé	Non testé	54197-SNTC002	MED-1297	300	86	Non testé	Non testé																								
Sonefi	sonefi@wanadoo.fr - 04 66 82 54 35	Saint Laurent des Arbres	30	Occitanie	MAF 1601	2 000	3 000	Test en cours	Feutre laine B1601	MED-1111	516	95,5	Non testé	Non testé																														
Textile Events	m.sobe@textile-events.fr	Stains	93	Ile de France	Masque lavable	10 000	20 000	Test en cours	Matériau A	MED-1148	150	83	Non testé	Non testé	Matériau I - 2 couches	MED-1148	219	87	Non testé	Non testé	Matériau J - 3 couches	MED-1148	144	94	Non testé	Non testé																		
Thuasne	Véronique Mancini - veronique.mancini@thuasne.fr - 06 22 15 30 91	Saint-Etienne	42	Auvergne-Rhône-Alpes	Masque de protection barrière	70 000	70 000	Test en cours	Masque PA 100%, tricot, tricotage en forme	MED-1012	121	99,5	Non testé	Non testé	Masque Polyester microfibres 92% -	MED-1013	99,3	99,5	Non testé	Non testé	A = TRI66 liseré (A) bleu marine	MED-1123	203	98,8	Non testé	Non testé																		
Tissages de Charlieu (LTC)	info@ltc-jacquard.com - 04 77 60 00 44	Charlieu	42	Auvergne-Rhône-Alpes	Indispenmasque	1 700 000	2 000 000	Lavable au moins 5 fois	Masques avec matériau 51% polyester, 48% coton, 1%	MED-1097	319	98,5	221	97,3																														
Tricots Saint James	Fabienne Mauduit - fabienne.mauduit@saint-james.fr - 02 61 41 05 59	Saint-James	50	Normandie	Masque rayé	12 000	15 000	Lavable au moins 5 fois	Masques et matériaux 3 couches	MED-1076	177	95,3	129	99,2																														
UTTI	masque@uttyarns.com - 08 30 80 15 86	Tourcoing	59	Hauts de France	Masque UTTI	2 800	4 200	Test en cours	Masque tissu élastique vert avec insert	MED-1039	296	97,5	Non testé	Non testé																														
Valrupt TGV Industries	Geoffroy Defer - gdefer@valrupt-tgv.com - 03 29 23 60 60	Rupt-sur-Moselle	88	Grand Est	Protection	70 000	300 000	Usage unique	Masques et tissu	MED-1092	341	80,1	Non testé	Non testé																														
Vanderschooten (producteur) / Norlinge (distributeur)	Bernard Vanderschooten bernard@vanderschooten.com - 03 20 44 07 20 – Nicolas SIX nsix@norlinge.fr – 03 20 44 07 21	Nieppe	59	Hauts de France	Masque textile de protection lavable Norlinge	8 000	18 000	Lavable au moins 5 fois	D03-10001-MAS004-NEU	MED-1105	170	96,9	167	97,8																														

Verticale	verticale88@free.fr	Neuilly sur seine	92	Ile de France				Test en cours	Masque	MED-1226	208	75	Non testé	Non testé																								

* Les tests de lavage réalisés à ce stade ont porté sur des échantillons lavés 5 fois pendant 30 minutes à 60°